



## PE kaplanmış fabrika kaplamalarının tamir sistemi.

### Ürün Açıklaması

#### PERP MELT STICK Kaplama Tamiri.

Yapı: PE kopolimer bazlı yapıştırıcı.

PERP MELT STICK ısıya duyarlı, PE bazlı yapışkandır. PE kaplamalarda çeliğe kadar inmeyen küçük yüzeysel tamirler (çizikler) için kullanılır.

Montaj standart şalama ile yapılır. Bütün keskin yüzeyler düzeltilip, temizlenip ve ön ısıtma yapıldıktan sonra PERP-MELT-STICK hasarlı bölgenin tam üstünde yumuşayınca kadar ısıtılır. Dolgu yapılmasına gerek yoktur. Yumuşamış yapışkan çizigin üzerine iyice yapışacak şekilde yayılır. Soğuduktan sonra sertleşmiş yapışkan boya kazıyıcı ile düzleştirilir.

### Ürün Özellik/Avantajları

- U **Çok amaçlı ve uygulanabilir bir tamir sistemidir.**  
Çok ekonomiktir.
- U **Yüksek kesme kuvvetlerine dirençlidir.**  
Hasarlı kaplamaya uzun vadeli tam çözüm.
- U **Geleneksel PE fabrika kaplamalarına mükemmel yapışma.**  
Yüksek kaliteli, ana kaplama ile tamamen bütünleşen kaplama tamiridir
- U **Basit çubuk şeklinde.**  
Montajı hızlı ve kolaydır. Zamandan tasarruf sağlar.
- U **Özel ekipman gerektirmez.**  
Montajı hızlandırır ve kolaylaştırır.  
Montaj maliyetini düşürür.

### Ürün Seçim Kılavuzu

	PERP-MELT-STICK
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	80°C (176°F)
Uyumlu Fabrika Kaplamaları	PE
Minimum Ön Isıtma Sıcaklığı	60-70°C (140-158°F)
Önerilen Boru Hazırlama	Fırçalama
Toprak Baskı Sınırlamaları	Yok

### Ürün Ölçüleri

	PERP-MELT-STICK
Uzunluk	12.0 in. (305 mm)
Çap	1.0 in. (25 mm)

### Ürün Özellikleri: PERP-MELT-STICK

Özellik	Test metodu	Tipik Değer
<b>Yapışkan</b>		
Yumuşama	ASTM E-28	120°C (248°F)
Kesme Direnci	ASTM D-1002	750 psi @ 23°C (73°F) 65 psi @ 80°C (176°F)
<b>Kapama</b>		
PE'e yapışma	ASTM D-1000	16 lbs/in. width

## Sipariş Bilgileri

PERP-MELT-STICK ürünleri çubuk şeklinde bulunmaktadır.

Örnek: PERP-MELT-STICK

### Standard Sipariş Seçeneği

PERP-MELT-STICK

25 mm çap x 305 mm

Uygun montaj için güncel montaj kılavuzuna bakınız.

Berry Plastics kendisinin yazılı talimatlarına göre kullanıldığında, ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri ve Teknik Özellikler Formu'nda belirtilen kullanım şartlarına uyacağını garanti eder. Birçok montaj şartlarının Berry Plastics kontrolünün dışında olması sebebi ile kullanıcı ürünün istenilen amaca uygunluğunu hesaplanmalıdır ve buna göre tüm risk ve sorumlulukları kabul etmelidir. Berry Plastics sorumluluğu standart kurallar ve satış şartlarında belirtilmiştir. Berry Plastics bundan başka açıklanmış veya ima edilmiş hiçbir garanti vermez. Bu Teknik Özellik Formunda belirtilen tüm bilgiler yönlendirme amaçlıdır ve haber vermeden değiştirebilir. Bu Teknik Özellik Formu bu ürün için hazırlanmış tüm eski formları geçersiz kılar.

**BERRY**  
PLASTICS  
CORPORATION  
AND SUBSIDIARIES  
CORROSION PROTECTION GROUP  
www.berrycpg.com

Headquarters : Berry Plastics Tapes & Coatings Division, Franklin MA, USA

#### Franklin, MA, USA

Tel: +1 508 918 1714  
US Toll Free: +1 800 248 0149  
Fax: +1 508 918 1910  
CPG@berryplastics.com

#### Houston, TX, USA

Tel: +1 713 676 0085  
US Toll Free: 01 888 676 7202  
Fax: +1 713 676 0086  
CPGH@berryplastics.com

#### Tijuana, Mexico

Tel US: +1 866 9 CORROSION  
Fax US: +1 619 424 4258  
Tel Mexico: +52 664 607 0926  
Fax Mexico: +52 664 623 6463  
CPGTJ@berryplastics.com

#### Aarschot, Belgium

Tel: +32 16 55 36 00  
Fax: +32 16 55 36 74  
CPGE@berryplastics.com

#### Baroda, India

Tel: +91 2667 264721  
Fax: +91 2667 264724  
CPGIN@berryplastics.com

Yerel Distribütör/ Temsilci:



#### SAMM Teknoloji İletişim San ve Tic. A.Ş.

YeniyoI Sk. Etap İş Merkezi D Blok No: 22 Kat:4  
34722 Acıbadem - Kadıköy / İSTANBUL  
Tel : +90-444 1 SAM(726) Faks : +90-216-325 22 24  
E-Mail: [info@samm.com](mailto:info@samm.com) [www.samm.com](http://www.samm.com)